

Peinture De Traçage Au Sol Traitvite En Aérosol - Noir

Référence : 3380098

DESCRIPTION :

A base de résine ester époxydique, les aérosols **TRAITVITE PRECISION** permettent de créer des marquage sur de nombreuses surfaces : **Ciment, Époxy, Goudron, Bitume, Macadam**. Convient également pour d'autres surfaces préalablement dégraissées comme le **Métal** ou le **Bois**.

Plusieurs coloris disponibles. Conforme aux Normes Environnementales.



INFORMATION PRODUIT

Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE PRECISION Noir

Les aérosols de **Peintures Époxydiques TRAITVITE PRECISION** permettent de tracer et de marquer sur de nombreuses surfaces comme le Ciment, l'Époxy, le Goudron, le Bitume, le Macadam ainsi que sur divers autres revêtements routiers. Ils sont aussi utilisables sur des surfaces comme le Métal ou le Bois après dégraissage de celle-ci. Ils sont utilisables dans les **usines et entrepôts pour signaler et marquer des zones spécifiques** et peuvent aussi être utilisés pour **tracer des places de parking**.

Les aérosols **TRAITVITE PRECISION** peuvent être utilisés pour **marquer des contre-marches, marquer les sols dans les salles et terrains de sport** ou encore dans les **cours d'écoles**. Les résines époxydiques uniques contenues dans la peinture lui confèrent une **durabilité accrue** de 60% et offre ainsi une excellente résistance aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Le coloris **Noir** permet de recouvrir les lignes existantes sur le Bitume.

Caractéristiques

- **Définition de lignes parfaite**
- **Excellent pouvoir couvrant**
- **Finition** : Satinée
- **Poids brut : 920 g / Poids net : 750 g**
- **Rendement** : Entre 60m et 90m de long pour 50 mm de large sur surface lisse
- **Conformité aux normes environnementales** : Sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb
- **Séchage** : Sec au toucher en 10 min, Sec en profondeur en 70 min
- **Coloris** : Noir
- **Résistance** : Aux intempéries et à l'abrasion.
- **Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux intempéries** grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60 % de durabilité
- **Utilisable à basse température**
- **3 modes d'application** : canne de traçage, pistolet ou à la main

MODE D'EMPLOI

- . Bien balayer, nettoyer et dégraisser la surface avant application
- . Agiter l'aérosol pendant 1 minute afin que les billes assurent une bonne homogénéisation de la peinture
- . Tenir l'aérosol droit, clipser le diffuseur puis retourner l'aérosol (tête en bas) pour le fixer sur l'applicateur TraitVite précision
- . Appuyer sur la gâchette de l'applicateur et tracer les lignes
- . Après utilisation, purger l'aérosol tête en haut, enlever le diffuseur et replacer le capot sur l'aérosol
- . Température minimale conseillée d'utilisation en intérieur ou extérieur : 10°C

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- . Aspect : liquide coloré
- . Odeur : solvantée
- . Point d'éclair : < 0°C
- . Solubilité dans l'eau : Insoluble
- . Masse volumique : 1,2 g / cm³
- . Sec au toucher : 10 min à 25°C
- . Surface sèche : 30 min à 25°C
- . Sec en profondeur : 70 min à 25°C
- . Résistance au trafic léger : 4 h à 25°C, résistance au trafic de véhicules : 1 jour à 25°C
- . Résistance chimique complète : 7 jours à 25°C
- . Pouvoir couvrant : ligne de 60 à 90 m pour une largeur de 50mm

Coloris et Exemples d'utilisation

Coloris

Rouge
Orange
Jaune
Vert
Bleu
Blanc
Gris

RAL

3020
2009
1023
6024
5017
9016
7045

Nom du R

Rouge Signalis
Orangé Signalis
Jaune Signalis
Vert Signalis
Bleu Signalis
Blanc Signalis
Telegris



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Noir
Jaune Fluo

9017

Noir Signalis



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com