

Primaire d'accroche BT

Référence : H1380055



DESCRIPTION :

Notre primaire BT est composé à **base de résine de pétrole**, phase solvanté, mono composant.

Très facile d'emploi.

Après séchage, le primaire forme un **feuil insaponifiable dur et brillant**.

Ce primaire est spécialement conçu pour une meilleure adhérence de nos bandes antidérapantes thermocollantes (H118.0189). Vous le retrouverez aussi au sein de nos kits ROLLI (H118.0168)

INFORMATION PRODUIT

Notre primaire est composé à **base de résine de pétrole**, phase solvanté, mono composant.

Très facile d'emploi.

Après séchage, le primaire forme un **feuil insaponifiable dur et brillant**.

Caractéristiques

- **Liant** : base de résine de pétrole
- **Densité** : 0,95 kg/l
- **Consommation** : 0,2 à 0,4 l/m²
- **Temps de séchage** : 15 minutes à 20°C
- **Nettoyage des outils** : au diluant
- **Stockage** : le primaire BT se conserve 6 mois dans son emballage d'origine à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs (température <35°C)
- **Conditionnement** : 5 L ou 25 L
- Application au **pistolet ou au rouleau**
- **Applicable sur supports tels que** : anciennes peintures, béton ou anciens marquages thermoplastiques

Mise en oeuvre

Préparation du support



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Propre , sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné (enrobé) = sur un revêtement neuf, l'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, après évacuation complète des huiles de ressuage.

Sur revêtement béton = faire un grenailage puis appliquer. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage puis faire un grenailage.

Application

Appliquer à l'aide d'un rouleau ou d'un pistolet sur le support. Le temps de séchage est d'environ 15 minutes à 20°C.

Quand utiliser notre primaire ?

- Avant d'appliquer du thermocollé sur support bitume et vieux enrobé
- Avant d'appliquer de la résine thermoplastique sur un ancien marquage en thermoplastique

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. H1380055 Contenance - 5 L

Réf. H1380056 Contenance - 25 L



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com